

1. Produktmerkmale

Papierwabenplatte
 Gestapelte und einseitig verklebte Wellpappe,
 Grobwelle A, Wellenhöhe 4 - 5mm, Wellenteilung 7,9 - 10mm



2. Technische Spezifikation

2.1 Abmessungen

	Dimensionen		Toleranzen	
	Grobformatiert	Formatiert	Grobformatiert	Formatiert
Länge	700 – 3160 mm	50 – 3120 mm	+ 20/-0 mm*	± 3 mm
Breite	750 – 1249 mm	50 – 1249 mm	+ 20/-0 mm*	± 3 mm
	1250 – 1650 mm	1250 – 1600 mm	+ 25/-0 mm*	± 5 mm
Dicke	5 – 120 mm		± 0,3 mm	± 0,3 mm

*Toleranzen können nach Absprache auch im negativen Bereich liegen

2.2 Volumengewichte / Flächenbelastung

Papierqualität	Gewicht	Toleranzen	Mindestwerte Flächenbelastung
SWAP Classic Wave (SCW)	57 Kg/m ³	± 15 %	5 kg/cm ²
SWAP Excellent Wave (SEW)	65 Kg/m ³	± 15 %	7 kg/cm ²

2.3 Stofffeuchte

7 - 11 % bei Auslieferung ab Werk

3. Bearbeitungsmöglichkeiten

- Formgebung durch Formatsägen, CNC-Fräsen, Stanzen oder Cutten
- Weitere Bearbeitungsschritte auf Anfrage

4. Lagerbedingungen

Temperatur: 18 - 25 °C
 Luftfeuchte: 40 - 55 % relative Luftfeuchte
 Lagerungshinweise: Liegend im Stapel, vor jeglicher Feuchtigkeit und Wärmequellen geschützt
 Garantierte Lagerzeit: 3 Monate ab Lieferdatum

5. Verwertung

Analog Papier, Karton, Pappe, entsprechend der Vorgaben des Entsorgungsfachbetriebs

Dok.-Nr.:	K1_AZ_03	SWAP (Sachsen) GmbH
Rev.-Nr.:	08	Gewerbering 7
Erstellt:	EV	09669 Frankenberg
Geprüft:	Leiter VT	
Datum:	06.12.2021	Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst!