

1. Produktmerkmale

Papierwabenplatte

Kernmaterial: gestapelte und einseitig verklebte Wellpappe, Grobwelle A, Wellenhöhe 4 - 5mm, Wellenteilung 7,9 - 10mm

Kaschierung: beidseitige Papierkaschierung, weiß oder braun
Einseitige Kaschierung oder Kaschierung mit anderen Materialien auf Anfrage

Kanten: allseitig offen mit fertigungsbedingt unregelmäßiger Oberfläche durch teilweise angeschnittene Wellen



2. Technische Spezifikation

2.1 Abmessungen

	Maße	Toleranzen
Länge	50 – 3130 mm	± 3 mm
Breite	50 – 1260 mm	± 3 mm
Dicke	5 – 80* mm	± 0,3 mm

*Weitere Abmessungen auf Anfrage

2.2 Gewicht

Kernmaterial ca. 60 kg/m³ / Plattengewicht abhängig von den Dimensionen und dem Kaschiermaterial

2.3 Flächenbelastung

Papierqualität des Kernmaterials	Mindestwerte in kg/cm ²
SWAP Classic Wave (SCW)	5,00
SWAP Excellent Wave (SEW)	7,00

2.4 Stofffeuchte

7 - 11 % bei Auslieferung ab Werk

3. Bearbeitungsmöglichkeiten

- Formgebung durch Formatsägen, CNC-Fräsen, Stanzen oder Cutten
- Profilgebung mittels Spezialwerkzeug
- Weitere Bearbeitungsschritte auf Anfrage

4. Lagerbedingungen

Temperatur: 18 - 25 °C

Luftfeuchte: 40 - 55 % relative Luftfeuchte

Lagerungshinweise: Liegend im Stapel, vor jeglicher Feuchtigkeit und Wärmequellen geschützt

Garantierte Lagerzeit: 3 Monate ab Lieferdatum (längere Lagerzeiten)

5. Verwertung

Analog Papier, Karton, Pappe, entsprechend der Vorgaben des Entsorgungsfachbetriebs und unter Berücksichtigung des verwendeten Kaschiermaterials.

Dok.-Nr.:	K1_AZ_05	SWAP (Sachsen) GmbH
Rev.-Nr.:	07	Gewerberg 7
Erstellt:	EV	09669 Frankenberg
Geprüft:	Leiter VT	
Datum:	06.12.2021	Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst!